Fil fourré sans soudure pour le soudage MAG



MEGAFIL® A 730 M

Type: Fil fourré à poudre métallique moyennement allié, sans laitier pour le soudage de rechargement sous mélange gazeux M21

Domaines d'application: Couche finale de rechargement pour aiguillages, galets porteurs, pièces sujettes à l'usure de véhicules sur chenilles, poulies à câble, etc.

Propriétés: Approprié pour les pièces sujettes à l'usure et soumises à des charges par à-coups. La température entre passes ne doit pas être supérieure à 250°C. On peut usiner le métal déposé à l'outil rapide et carbure. Un durcissement postérieur est possible.

Spécification: DIN 8555 MSG 1-GF-300-P

Analyse type du métal déposé hors dilution % (sous mélange gazeux M21):

C	Mn	Si	Cr
0,22	1,5	0,6	1,3

Dureté type du métal déposé hors dilution (sous mélange gazeux M21):

275 - 325 HB dureté Brinell

Diamètres: Ø > 1,2 mm
Conditionnement: voir chapitre I

nature du courant
polarité



positions
de soudage